

# Aシリーズ (軟質高弾性グレード)

Aシリーズ		試験項目	比重	硬(10秒値) 度	引張り強さ	伸び	1モジュラ %ス	熱安定性	耐寒性
		試験方法	JIS K-7112	JIS K-7215	JIS K-6723	JIS K-6723	JIS K-6723	JIS K-6723	JIS K-6723
		単位		A	MP a	%	MP a	H r	°C
グレード	特性	用途							
AFKJ600	一般押出	ビード材	1.27	A62	19	300	5.0	2以上	—
ATKK600	A B S 非移行押出	シール材	1.26	A60	17	300	4.4	2以上	—
AFCL600	無毒押出	ホース	1.26	A55	17	360	3.7	2以上	—
AFKS600	一般射出	グロメット	1.27	A62	19	300	5.0	2以上	—
ATKT600	A B S 非移行射出	グロメット	1.26	A60	17	360	4.4	2以上	—
AFKU600	無毒射出	グロメット	1.26	A55	17	380	3.7	2以上	—