

# Eシリーズ (軟質押出成形用グレード)

SUNAR COMPOUND		試験項目	比重	硬(10秒値) 度	引張り強さ	伸び	1モジュラ %ス	熱安定性	耐寒性
		単位		A	MP a	%	MP a	H r	°C
グレード	特性	用途							
EF-000	一般	ホース	1.24	A73	18	280	9.2	2以上	—
EH-000	一般	ホース	1.25	A60	13	320	5.2	2以上	—
ET-000	A B S 非移行	被覆材	1.26	A77	14	300	7.3	2以上	—
EK-000	耐寒性	ホース	1.26	A70	15	280	5.7	2以上	-50
EW-000	耐油性	ホース	1.26	A78	18	260	10.0	2以上	—
EU-000	難燃	建材、被覆材	1.39	A95	24	200	14.0	2以上	—
FK-5500	一般 P L 認定	ホース	1.24	A79	17	240	7.7	2以上	—