

MEシリーズ (耐熱硬質押出用グレード)

SUNAR COMPOUND		試験項目	比重	引張強さ	伸び	曲げ強さ	曲げ弾性率	衝撃強さ シャルピー	軟化温度
		試験方法	JIS K-7112	JIS K-7113	JIS K-7113	JIS K-7171	JIS K-7171	JIS K-7111 5号試験片	JIS K-7206 A50法
		単位		MPa	%	MPa	MPa	kJ/m ²	°C
グレード	特性	用途							
ME-1200	不透明耐熱	雨樋	1.35	38	150	66	2600	5	103
ME-1300	耐硫化不透明耐熱	浴室部材	1.32	43	100	71	2500	7	101
ME-6400	耐熱	建材	1.41	44	130	70	2500	12	106
ME-7300	耐硫化高耐熱	パイプ	1.45	58	140	80	2600	15	126