

# SCB200シリーズ (硬質ブロー成形用グレード)

SUNAR COMPOUND		試験項目	比重	引張強さ	伸び	曲げ強さ	曲げ弾性率	衝撃強さ シャルピー	軟化温度
		試験方法	JIS K-7112	JIS K-7113	JIS K-7113	JIS K-7171	JIS K-7171	JIS K-7111 5号試験片	JIS K-7206 A50法
		単位		MPa	%	MPa	MPa	kJ/m <sup>2</sup>	°C
グレード	特性	用途							
200JA	PL認定射出	食品容器	1.38	55	160	88	3300	5	82
200JB	PL認定中耐衝撃射出	食品容器	1.33	50	160	78	3000	14	82
200MA	PL認定一般	化粧品容器	1.36	54	150	88	2900	6	84
200MB	PL認定中耐衝撃	化粧品容器	1.33	50	150	77	2800	15	84
200MC	PL認定高耐衝撃	化粧品容器	1.32	49	160	73	2600	NB	82