

SCシリーズ (透明グレード)

SUNAR COMPOUND		試験項目	比重	引張強さ	伸び	曲げ強さ	曲げ弾性率	衝撃強さ	軟化温度
		試験方法	JIS K-7112	JIS K-7113	JIS K-7113	JIS K-7171	JIS K-7171	JIS K-7111 5号試験片	JIS K-7206 A50法
		単位		MPa	%	MPa	MPa	kJ/m ²	°C
グレード	特性	用途							
SC-2100	透明一般	ケース	1.37	55	160	85	2900	5	83
SC-2200	透明耐衝撃	パイプ、継手	1.33	50	165	82	2700	12	78