

SV・VEシリーズ (硬質難燃押出成形用グレード)

SUNAR COMPOUND		試験項目	比重	引張強さ	伸び	曲げ強さ	曲げ弾性率	衝撃強さ	軟化温度
		試験方法	JIS K-7112	JIS K-7113	JIS K-7113	JIS K-7171	JIS K-7171	JIS K-7111 5号試験片	JIS K-7206 A50法
		単位		MPa	%	MPa	MPa	kJ/m ²	°C
グレード	特性	用途							
SV-1000	高難燃	ダクト、建材	1.52	44	130	75	3200	9	91
VE-1200	難燃中耐衝撃	プロテクター	1.51	40	130	67	3500	8	90
VE-1500	耐候性耐衝撃	ダクト、建材	1.54	40	135	71	3600	8	90